BRILLIANT EverGlow® Bloc

Gebrauchsinformation — DE

Definition
BRILLIANT EverGlow Flow ist ein fließfähiges, röntgenopaques Submicron Hybridkomposit, erhältlich in mehreren Farben.

Zusammensetzung
Methacrylate
Dentalglas
Ytterbium Fluorid
Silanisiertes Quarzglas
Zinkoxid

Technische Daten
gemäß ISO 4049
Variabilierbare der Partikelgröße
Hohe anorganischen Füllstoffe: 60 %
Volumenanteil anorganischer Füllstoffe: 37 %
Gewichtsanteil anorganischer Füllstoffe: 60 %

Anwendungsgebiete
BRILLIANT EverGlow Flow Universal- und Transluzenzfarben sind für folgende Zwecke geeignet:
- Direkte Klasse V Füllungen (zervikale Karies, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte)
- Füllungen im Frontzahnbereich (K III und IV).
- Kleine Füllungen aller Kavitätenklassen (nicht okklusionstragend)
- Ausbessern von unter sich gehenden Bereichen
- Adhäsives Befestigen von indirekten Komposit und Keramikrestaurationen, sofern die Passgenauigkeit und Lichtdurchlässigkeit gegeben ist
- Reparieren von direkten und indirekten Kompositrestaurationen
- Fixieren von Frontzahnfasern
- Kavitätenlinierung

BRILLIANT EverGlow Flow Opakfarbe ist zusätzlich geeignet für:
- Ästhetische Korrekturen (z.B. von Chromaabweichungen)
- Maskieren von dunklen Stellen

Hinweis: Die Intensität der Abdeckkraft ist abhängig von der Schichtdicke. Für ein optimales Erscheinungsbild wird empfohlen, die Gesamtschichtdicke von Opak-Schichtungen gering zu halten und diese mit Universalfarben zu überdecken.

Gegenanzeigen
Bei Allergien gegen Bestandteile von BRILLIANT EverGlow Flow. Nicht mit einer Trockenhaltung des Arbeitsfeldes während der Applikation und Aushärtung nicht möglich ist. Bei Patienten mit schlechter Mundhygiene.

Nebenwirkungen
Nebenwirkungen bis heute nicht bekannt. In Einzelfällen wurden Kontaktallergien mit ähnlich zusammengesetzten Produkten beobachtet.

Wechselwirkungen
Eugenolhaltige Werkstoffe führen zu Aushärtungsstörungen von Kompositen. Deshalb ist die Verwendung von Zinkoxid Eugenol-Zementen in Verbindung mit BRILLIANT EverGlow Flow zu vermeiden. In Kontakt mit kationischen Mundwässern sowie bei Plaquerevelatoren oder Chlorhexidin können Verfärbungen auftreten.

Reinigung
Reinigung und Trocknerlegung
Die zu ätzenden Zahnflächen sind dessen Nachbarzähne reinigen. Farbauswahl vornehmen und Arbeitsumfeld trocken legen.

Hinweise
Abgabe nur an Zahnärzte oder Zahntechniker oder in deren Auftrag. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.

Aus hygienischen Gründen sind Applikationsbecher und Spatel nach der Verwendung von direkten Restaurationen nur für den einmaligen Patientengebrauch bestimmt. Spritzen nach Gebrauch verschließen. Um ein Nachfließen zu verhindern, Spritzenkolben zurückziehen.

Haftbarkeit und Haftung
Verfahrensbedingt übernimmt sind auf den Behältnissen und der Außenverpackung aufgedruckten Daten.

Lagerung
Lagerung: 4-23 °C / 39-73 °F.
Nicht dem direkten Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen.

Herausgabe der Gebrauchsinformation
09-2018

Instructions for use — EN

Definition
BRILLIANT EverGlow Flow is a flowable radiopaque submicron hybrid composite and available in several shades.

Composition
Methacrylates
Dental glass
Ytterbium silica
Zinc oxide

Technical data
Complies with ISO 4049
Range of dimension of inorganic filler particles: 0.02-1.5 µm
Inorganic filler content by volume: 37 %
Inorganic filler content by weight: 60 %

Indications
BRILLIANT EverGlow Flow Universal and Translucent shades are suitable for:
- Direct class V fillings (cervical caries, root erosion, wedge-shaped defects)
- Fillings in the anterior tooth region (Class III and IV)
- Small fillings of all cavity classes (not occlusion-bearing)
- Blocking out of undercuts
- Adhesive luting of indirect composite and ceramic restorations in as far as accuracy of fit and light permeability are given
- Repairing of direct and indirect composite restorations
- Preventive resin restorations
- Cavity lining

BRILLIANT EverGlow Flow opaque shade is also suitable for:
- Aesthetic corrections (e.g. deviations in chroma)
- Masking of dark areas

Note: The masking ability is controlled by the coating thickness. To obtain optimal blending, it is recommended to keep the overall coating thickness of opaque layers low and to cover these with Universal shades.

Contraindications
Allergies against components of BRILLIANT EverGlow Flow. If it is not possible to keep the working area dry during application and curing. In patients with poor oral hygiene.

Side effects
Systemic side effects are not known. Isolated cases of contact allergies with products of similar composition have been described.

Interactions
Materials containing eugenol oil may interfere with the curing of composites. The use of zinc oxide eugenol cements should therefore be avoided in conjunction with BRILLIANT EverGlow Flow. Discoloration may occur with contact to cationic mouthwashes as well as plaque revealers or chlorhexidine.

Hallbarkeit und Haftung
Verfahrensbedingt übernimmt sind auf den Behältnissen und der Außenverpackung aufgedruckten Daten.

Storage
Storage: 4-23 °C / 39-73 °F.
Do not expose to direct sunlight or sources of heat.

Date of issue
09-2018

Mode d'emploi — FR

Définition
BRILLIANT EverGlow Flow est un composite hybride, submicronique, radio-opaque et fluidifiable disponible en plusieurs teintes.

Composition
Méthacrylates
Verre dentaire
Silice amorphe silanisée
Oxyde de zinc

Données techniques
Conforme à la norme ISO 4049
Taille des particules des charges inorganiques 0,02-1,5 µm
Teneur en charges inorganiques, en volume: 37 %
Teneur en charges inorganiques, en poids : 60 %

Indications
BRILLIANT EverGlow Flow Universal et Translucides est indiqué pour :
- Obturations directes des cavités de classe V (caries cervicales, érosion radiculaire, défauts cunéiformes)
- Obturation des cavités dans la région antérieure (classes III et IV)
- Obturation des petites cavités de toutes classes (sauf en cas de support d'occlusion)
- Le comblement des contre-dépouilles
- Le collage des restaurations composites et céramiques indirectes à condition qu'un ajustement précis et une perméabilité à la lumière soient possibles
- La réparation des restaurations composites directes et indirectes
- le scellement étendu de fissures
- le fond de cavité

BRILLIANT EverGlow Flow en teinte opaque est également indiqué pour :
- les corrections esthétiques (p. ex. écarts chromatiques)
- le masquage des zones foncées

Remarque : le masquage est contrôlé par l'épaisseur de la couche. Pour obtenir un rendu optimal, il est recommandé de limiter autant que possible l'épaisseur totale de la couche de teinte opaque et de la recouvrir avec des teintes universelles.

Contre-indications
Allergies connues aux composants de BRILLIANT EverGlow Flow. Impossibilité de maintenir le champ opératoire sec au cours de l'application et de la polymérisation. Mauvaise hygiène buccale du patient.

Effets indésirables
Il n'existe pas d'effets indésirables systémiques connus. Des cas isolés d'allergies de contact avec des produits possédant une composition similaire ont été reportés.

Interactions
Les agents contenant de l'eugénol peuvent gêner la polymérisation des composites. Il convient par conséquent d'éviter l'utilisation concomitante de ciments à l'oxyde de zinc-eugénol et de BRILLIANT EverGlow Flow. Des décolorations peuvent survenir en cas de contact avec des bains de bouche cationiques ainsi qu'avec des révélateurs de plaque ou de la chlorhexidine.

Date d'issue
09-2018

Instrucciones de uso — ES

Definición
BRILLIANT EverGlow Flow es un composite híbrido submicrónico radiopaco fluido disponible en varios tonos.

Composición
Metacrilatos
Vidrio
Sílice amorfo
Óxido de zinc

Datos técnicos
Cumple la normativa ISO 4049
Intervalo de dimensiones de partículas de relleno inorgánicas: 0,02-1,5 µm
Contenido de relleno inorgánico por volumen: 37 %
Contenido de relleno inorgánico por peso: 60 %

Indicaciones
Los tonos BRILLIANT EverGlow Flow Universal y Translucent están indicados para:
- Obturaciones directas de clase V (caries cervical, erosión radicular, defectos en forma de cuña)
- Obturaciones en la región de los dientes anteriores (clase III y IV)
- Pequeñas obturaciones de caries de todo tipo (no apoyo oclusivo)
- Bloqueo de socavaduras
- Adhesivo cementado de restauraciones indirectas de composite y cerámica siempre y cuando se proporcionen precisión de ajuste y permeabilidad a la luz
- Reparación de restauraciones directas e indirectas de composite
- Sellado amplado de fisuras
- Forrado de cavidades

El tono opaco BRILLIANT EverGlow Flow también está indicado para:
- Correcciones estéticas (p. ej., desviaciones cromáticas)
- Enmascaramiento de zonas oscuras

Nota: El grosor de la capa modula el grado de enmascaramiento. Para obtener un resultado óptimo se recomienda que el grosor total de la capa de tono opaco sea lo más mínimo posible, y recubrirlo con los tonos universales.

Contraindicaciones
En caso de hipersensibilidad a los ingredientes de BRILLIANT EverGlow Flow. Si resulta imposible mantener seca la zona de trabajo durante la aplicación y la polimerización. En pacientes con una higiene oral insuficiente.

Efectos secundarios
No se conocen efectos secundarios sistémicos. Los materiales con aceite de eugenol pueden interferir con el curado de los composites. Por lo tanto, debe evitarse el uso de cementos de óxido de zinc-eugenol en combinación con BRILLIANT EverGlow Flow. Puede producirse decoloración en contacto con enjuagues orales catiónicos y con indicadores de placa o clorhexidina.

Aplicación
Limpieza y aislamiento del diente
Limpie el diente que va a restaurar y el diente adyacente. Seleccione el tono y seque la zona de trabajo.

Preparación de la cavidad
Deben emplearse fresas conservadoras con la sustancia dental dura (principio de la "técnica de restauración adhesiva"). Reduzca los márgenes de esmalte de la región anterior, en la región posterior, reduzca ligeramente los márgenes de esmalte de manera más afilados. Prepare las cajas de clase V con una fresa de cono plano.

Matrices/cuñas intermedias
Aplique una cuña fina banda de matriz cuando trabaje en la región aproximal. Fije la matriz aproximadamente con cuñas intermedias.

Protección pulpar
Aplique una protección adecuada para la pulpa en las regiones profundas a la misma. Proceda según indicaciones de los instrucciones de uso del fabricante.

Aplicación del agente adhesivo
Aplique el agente adhesivo (p. ej., ONE COAT 7 UNIVERSAL). Procediendo según las instrucciones de uso del fabricante.

Aplicación de BRILLIANT EverGlow Flow
Aplique o inserte directamente con la aguja de aplicación y/o distribuya con un instrumento adecuado (p. ej. pincel).
BRILLIANT EverGlow Flow dispone de dos tamaños de aguja aplicadoras para una mayor individualidad en el uso.

Polimerización
Fotopolimerizar BRILLIANT EverGlow Flow con la luz azul de una lámpara de polimerización (430-490 nm).

Grosor máximo de la capa y tiempos de polimerización:

Color	Grosor de la capa	800 mW/cm² 1600 mW/cm² Tiempo de exposición
Tonos universales Translucent Opaque A2	1,5 mm	20 s
Tono translúcido Translucent Opaque A2	1,5 mm	20 s
Tono opaco Opaque A2	1 mm	20 s

Nota: BRILLIANT EverGlow Flow debe fotopolimerizarse tras dejar reposar. Con el tono opaco se puede ahorrar tiempo de polimerización.

Efectos secundarios
Los efectos secundarios sistémicos son desconocidos. Se ha descrito casos aislados de alergia de contacto con productos de una composición similar.

Interacciones
Los materiales con aceite de eugenol pueden interferir con el curado de los composites. Por lo tanto, debe evitarse el uso de cementos de óxido de zinc-eugenol en combinación con BRILLIANT EverGlow Flow. Puede producirse decoloración en contacto con enjuagues orales catiónicos y con indicadores de placa o clorhexidina.

Aplicación
Limpieza y aislamiento del diente
Limpie el diente que va a restaurar y el diente adyacente. Selecione el tono y seque la zona de trabajo.

Preparación de la cavidad
Deben emplearse fresas conservadoras con la sustancia dental dura (principio de la "técnica de restauración adhesiva"). Reduzca los márgenes de esmalte de la región anterior, en la región posterior, reduzca ligeramente los márgenes de esmalte de manera más afilados. Prepare las cajas de clase V con una fresa de cono plano.

Matrices/cuñas intermedias
Aplique una cuña fina banda de matriz cuando trabaje en la región aproximal. Fije la matriz aproximadamente con cuñas intermedias.

Protección pulpar
Aplique una protección adecuada para la pulpa en las regiones profundas a la misma. Procedimiento según las instrucciones de uso del fabricante.

Aplicación del agente adhesivo
Aplique el agente adhesivo (p. ej., ONE COAT 7 UNIVERSAL). Procedimiento según las instrucciones de uso del fabricante.

Aplicación de BRILLIANT EverGlow Flow
Aplique o inserte directamente con la aguja de aplicación y/o distribuya con un instrumento adecuado (p. ej. pincel).
BRILLIANT EverGlow Flow dispone de dos tamaños de aguja aplicadoras para una mayor individualidad en el uso.

Polimerización
Fotopolimerizar BRILLIANT EverGlow Flow con la luz azul de una lámpara de polimerización (430-490 nm).

Grosor máximo de la capa y tiempos de polimerización:

Color	Grosor de la capa	800 mW/cm² 1600 mW/cm² Tiempo de exposición
Tonos universales Translucent Opaque A2	1,5 mm	20 s
Tono translúcido Translucent Opaque A2	1,5 mm	20 s
Tono opaco Opaque A2	1 mm	20 s

Nota: BRILLIANT EverGlow Flow debe fotopolimerizarse tras dejar reposar. La capa de inhibición puede retirarse para la adhesión. Si la exposición es insuficiente, existe el riesgo de que la polimerización no se complete.
BRILLIANT EverGlow Flow es fotosensible, y por tanto, no debe exponerse a la luz ambiental. Es especial a la luz quirúrgica o a la luz solar durante los procesados tempo antes de la polimerización.

Acabado
Utilice diamantes de acabado de grueso a fino (40 µm y 15 µm) con un movimiento constante de fricción para obtener un acabado óptimo.

Mantenimiento de maceración
Si el producto entra en contacto directo con la mucosa oral, aclare con agua. Si el producto entra en contacto con los ojos, aclárelos abundantemente con agua (10 min) y consulte con un oftalmólogo.

Notas
Debe debe suministrar a dentistas y técnicos dentales o bajo su prescripción. Manténgase fuera del alcance de los niños. No utilice el producto después de su fecha de caducidad.
Si el producto entra en contacto directo, las aguja de aplicación únicamente están diseñadas para un solo uso en el paciente correspondiente.
Cierre las jeringas después de su uso. Para evitar el flujo continuo, tire del émbolo.

Vida útil y etiquetado
La fecha de caducidad y el número de LOT se encuentran en los envases y en el embalaje exterior.

Almacenamiento
Almacenamiento: 4-23 °C / 39-73 °F.
No expona el producto a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.

Fecha de publicación
09-2018

Instruções de uso — PT

Definição
O BRILLIANT EverGlow Flow é um compósito híbrido submicrónico radiopaco fluído disponível em diversas tonalidades.

Composição
Metacrilatos
Vidro dentário
Sílica amorfa
Óxido de zinco

Dados técnicos
Conforme com ISO 4049
Gama das dimensões das partículas inorgânicas de enchimento 0,02-1,5 µm
Conteúdo de carga não-orgânica por volume: 37 %
Conteúdo de carga não-orgânica por peso: 60 %

Indicações
BRILLIANT EverGlow Flow Universal e tonalidades translúcidas são indicados para:
- Enchimentos de classe V diretos (cáries cervicais, erosão radicular, defeitos cuneiformes)
- Enchimentos na região dentária anterior (Classe III e IV)
- Pequenos preenchimentos de todas as classes de cavidades (que não ocluem)
- Bloqueio de concavidades
- Adesivo cimentado de compósitos indiretos e restauros de cerâmica até que a precisão do ajuste e a permeabilidade à luz permitam
- Reparações de restauros de compósitos diretos e indiretos
- Vedação ampliada de fissuras
- Revestimento de cavidades

BRILLIANT EverGlow Flow também é indicada para:
- Correções estéticas (p. ex., desvios cromáticos)
- Máscara de áreas escuras

Nota: O poder de máscara é controlado pela espessura da revestimento. Para obter uma máscara ideal, recomenda-se que se mantenha reduzida a espessura total do revestimento das camadas opacas e que esta seja coberto com tonalidades universais.

Contraindicações
No caso de hipersensibilidade aos componentes de BRILLIANT EverGlow Flow. Se for impossível manter a área de trabalho seca durante a aplicação e a cura. Em pacientes com higiene deficiente.

Efeitos secundários
Não são conhecidos efeitos colaterais sistémicos. Foram descritos casos isolados de alergias de contacto com produtos de composição semelhante.

Interações
Materiais contendo oleo de eugenol podem interferir com a cura de compósitos. O uso de cimentos de óxido de zinco-eugenol em combinação com BRILLIANT EverGlow Flow, portanto, deve ser evitado. Pode ocorrer descolorações em contacto com colutórios catiónicos e com reveladores de placa ou cloro-hexidina.

Aplicação
Limpeza e isolamento do dente
Limpe o dente a ser restaurado e os dentes adjacentes. Selecione a tonalidade e crie uma área de trabalho seca.

Preparação da cavidade
Devem empregar-se técnicas suaves para a subtáncia dura do dente, juntamente com o princípio da técnica de restauração adesiva. Afine as margens do esmalte na região anterior; na região posterior, aparas as margens de esmalte ligeiramente mais afiadas. Prepare cavidades de classe V com uma fresa de cone chato.

Matrizes / Cunhas intermédias
Aplique uma fita fina de matriz quando trabalhar na região proximal. Fixe a matriz de forma aproximada com as cunhas intermédias.

Proteção da polpa
Aplique protetor apropriada da polpa em regiões profundas. Procedimento de acordo com as instruções de uso do fabricante.

Aplicação do agente adesivo
Aplique o agente adesivo (p.ex. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Procedimento de acordo com as instruções de uso do fabricante.

Aplicação do BRILLIANT EverGlow Flow
Aplique ou insira diretamente com a agulha e/ou distribua com um instrumento adequado.
BRILLIANT EverGlow Flow está disponível com pontas de aplicação de dois tamanhos, para uma utilização mais individualizada.

Polimerização
O BRILLIANT EverGlow Flow com a luz azul de uma lâmpada de polimerização (430-490 nm).

Máxima espessura da camada e tempos de cura:

Tonalidade	Espessura da revestimento	800 mW/cm² 1600 mW/cm² Tempo de exposição
Tonalidades Universais Translucent Opaque A2	1,5 mm	20 s
Tonalidade Translúcida Translucent Opaque A2	1,5 mm	20 s
Tonalidade opaca Opaque A2	1 mm	20 s

Nota: O BRILLIANT EverGlow Flow deve ser polimerizado camada por camada. A camada de inibição não pode ser retirada para aderência. A exposição insuficiente implica risco de polimerização incompleta.
BRILLIANT EverGlow Flow é fotossensível e não deve, por isso, ser exposto a luz interna, em particular a iluminação de cirurgia ou a luz solar, durante demasiado tempo antes da polimerização.

Acabamento
Faça diamantes de acabamento de grossores a fino (40 µm e 15 µm) com um movimento de limpeza constante e jato de água abundante.

Manutenção da maceração
Oponência: de maskeringsegenschappen hangen af van de gekozen laagdikte. Voor een optimaal kleurverloop wordt aangeraden om de totale laagdikte van de opake kleurlagen dun te houden en deze vervolgens af te dekken met universele kleurtinten.

Contra-indicaties
In het geval van overgevoeligheid voor bestanddelen van BRILLIANT EverGlow Flow. Als de beide lagen beïnvloedt. Bij een te beperkte blootstelling wordt het materiaal moeilijk onvoldoende uitgehard.

Bijwerkingen
Er zijn geen systemische bijwerkingen bekend. In zeldzame gevallen zijn contactallergieën voor producten met een soortgelijke samenstelling beschreven.

Wisselwerkingen
Delen die eugenol bevatten kunnen de polymerisatie van composieten afremmen. Vermijd daarom het gebruik van zinkoxide-eugenolcementen in combinatie met BRILLIANT EverGlow Flow. Bij contact met kationische mondwassers, plaquevedelaars of chlorhexidine kunnen verkleuringen optreden.

Applicaties
Reinigen en isoleren van het gebitselement
Reinig het te behandelen gebitselement en het omringende gebeltje van het gebit. Selecteer de juiste kleur en zorg voor een droog werkgebied.

Prepareren van de cavitet
Pas bij het prepareren van de cavitet technieken toe die de hoeveelheid van het product niet op de vervaldatum.
Bij directe restaurations mogen applicatiesteken maar voor één patiënt worden gebruikt, om hygiënische redenen. Sluit spuiten af na gebruik. Om ervoor te zorgen dat achteren om verdere doorring te voorkomen.

Houdbaarheid en etiketterring
Kijk voor de vervaldatum en het LOT-nummer op de reservoirs en op de verpakking.

Bewaren
Bewaren: 4-23°C
Niet blootstellen aan direct zonlicht of andere warmtebronnen.

Publicatiedatum
09-2018

Brugsanvisning — DA

Definition
BRILLIANT EverGlow Flow er en flydende, røntgenfast submikron-hybridkomposit, der fås i adskillige farver.

Sammensætning
Metacrylater
Dental glas
Ytterbium silicondioxid
Zinkoxid

Tekniske data
Er i overensstemmelse med ISO 4049
Mængden af uorganisk fyldstof: 0,02-1,5 µm
Uorganisk fyldstofindhold efter masse: 37 %
Uorganisk fyldstofindhold efter volumen: 60 %

Indikationer
BRILLIANT EverGlow Flows farver Universal og Translucent er egnede til:
- Direkte fyldninger klasse V (cervikalkaries, roderosion, killeformede defekter)
- Fyldninger i den anteriore tandregion (klasse III og IV)
- Små fyldninger af alle klasser (ikke-okklusionsbærende)
- Udboring af underskæring
- Fastsætning af en præcis og tilstrækkelig lysgennemgang af indirekte komposit- og keramikrestaureringer med så stor nøjagtighed som der er blevet opnået under fremstillingen
- Reparasjoner av direkte og indirekte kompositrestaureringer
- Omfattende forseglinger av sprekker
- Underfylling

BRILLIANT EverGlow Flow opaque-nuancen er også egnet til:
- Estetiske korrigeringer (f.eks. fargeavvik)
- Maskering af mørke farver

Bemærk: Maskeringen er avhængig av tykkelsen til belægget. For at opnå et ensartet udseende er det bedst at holde det lav og derefter dække det med universal-nuancer.

Kontraindikationer
Ved overfølsomhed over for bestandele af BRILLIANT EverGlow Flow. Hvis det ikke er muligt at holde det arbejdsfelt tørt under gelæring og hærding. I patienter med dårlig mundhygiene.

Bivirkninger
Der kjemnes ikke til systemiske bivirkninger. Det er rapporteret om enkelte tilfælde af kontaktallergi for produkter med liknende sammensætning.

Interaksjoner
Materialer som inneholder eugenololje kan være uforstyrrende i herding av kompositter. Bruk av sinkoksidsementer skal derfor unngås i kombinasjon med BRILLIANT EverGlow Flow. Misfarging kan oppstå i kontakt med kationiske munnskyllemidler i tillegg til fargestoffer for plaqueindikatorer og klorheksidin.

Bruk
Rengjøring og isolering av tann
Rengjør tannen som skal restaureres og de nærliggende tennene. Velg nyanse og lag et tørt arbeidsområde.

Forberedt kavitetten
Man skal bruke teknikker som er skånsomme mot det tørre stoffet i tannen i henhold til prinsippet om adhesiv restaureringsteknikk. Spiss emaljemargene i den fremre regionen; i den bakre regionen skal emaljemargene skjæres litt skarpere ut. For avrundes tilt. Tilbered klasse V-kaviteter med en flat spisser.

Matrise / Interdental kiler
Påfør et tynt matrisebånd når du jobber i det aproksimale området. Fikser matrisen tilnærmet til de interdentale kilene.

Pulpabeskyttelse
Påfør passende pulpabeskyttelse på områder i nærheten av pulpa. Gå frem i samsvar med produsentens bruksanvisning.

Bruk av bonding
Påfør bonding (f.eks. ONE COAT 7 UNIVERSAL). Gå frem i samsvar med produsentens bruksanvisning.

Påfyling av BRILLIANT EverGlow Flow
Bruk eller sett inn direkte med påføringsnålen og/eller distribuer med et egnet instrument.
BRILLIANT EverGlow leveres med to forskjellige påføringsnåler til forbedret bruk.

Polymerisasjon
Lysherd BRILLIANT EverGlow Flow med det blå polymerisasjonslyset (430-490 nm).

Maksimal tykkelse for laget og herdingstider:

Farve	Belægningens tykkelse	800 mW/cm² 1600 mW/cm² Eksponeringstid
Universelle farver (Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, A4/C4	1,5 mm	20 s
Transparente farver Translucent	1,5 mm	20 s
Opaque farver Opaque A2	1 mm	20 s

Bemærk: BRILLIANT EverGlow Flow skal hærdes lag for lag. Inhibitionslaget må ikke fjernes ved bonding. Utilstrækkelig eksponering medfører risiko for ufuldstændig polymerisering.
BRILLIANT EverGlow Flow er lysfølsomt og må derfor ikke eksponeres for interest lys – specielt kirurgisk lys og/eller solfy – for longe perioder for polymerisering.

Polering
Bruk diamantbanner fra grov til fin (40 µm og 15 µm) i en kontinuerlig pussebevegelse og rikelig med vann.

COLTENE-kompositpolerere anbefales for de mest slipesensitivene.

Vedligeholdelse af maceration
Hvis produktet kommer i direkte kontakt med slimhinderne inne i munnen er det tilstrekkelig å skylle med vann. Ved kontakt med øyne bør disse skylles grundig med vann (10 min). Ta kontakt med øyelege.

Merknader
Leveres kun til tannleger og tannteknikere eller etter deres anbefalinger. Oppbevares utilgjengelig for barn. Bruk produkt skal ikke brukes etter utløpsdato.
Når du bruker direkte restaureringer, er applikatorspatlene bestemt for engangsbruk av pasienter av hygiensiske årsaker. Lukk sprøytene etter bruk. Trekk tilbake stempelet for å unngå kontinuerlig flyt.

Holdbarhet og merking
Du finner utløpsdatoen og LOT-nummeret på beholderen og den ytre innpakningen.

Oppbevaring
Oppbevaring: 4-23 °C
Utsett ikke materialet for direkte solstråler eller varmekilder.

Informasjonsstatus
09-2018

Käyttöohje — FI

Määritelmä
BRILLIANT EverGlow on juoksevaa, röntgenpaksu SL Submicron -yhdistelmämuovi, jota on saatavilla useana eri värisävyä.

Koostumus
Metakrylaatit
Dentaalinen lasi
Ytterbium silikapuh
Sinkkioksidi

Tekniset tiedot
Yhdenmukainen ISO 4049 -standardin kanssa
Epäorgaanisten täyteaineiden kesimäärän ilmoitettu: 0,02–1,5 µm
Epäorgaanisten täyteaineiden tilavuusosuus: 37 %
Epäorgaanisten täyteaineiden osuus painosta: 60 %

Käyttöaiheet
BRILLIANT EverGlow Flow Universal ja Translucent -värisävyjen käyttöaiheet:
- V -luokan kaviteettien suorat restaurointi (kervikaalisen kariksen, juurien eroosio, kiilamuotoiset vauriot)
- Etuhampaiden alueen III ja IV luokan vauriot
- Pienet täytteet, kaikki luokat (ei purennassa olevat)
- Alkemojen sulkeminen

Remarque : le masquage est contrôlé par l'épaisseur de la couche. Pour obtenir un rendu optimal, il est recommandé de limiter autant que possible l'épaisseur totale de la couche de teinte opaque et de la recouvrir avec des teintes universelles.

Contre-indications
Allergies connues aux composants de BRILLIANT EverGlow Flow. Impossibilité de maintenir le champ opératoire sec au cours de l'application et de la polymérisation. Mauvaise hygiène buccale du patient.

Effets indésirables
Il n'existe pas d'effets indésirables systémiques connus. Des cas isolés d'allergies de contact avec des produits possédant une composition similaire ont été reportés.

Interactions
Les agents contenant de l'eugénol peuvent gêner la polymérisation des composites. Il convient par conséquent d'éviter l'utilisation concomitante de ciments à l'oxyde de zinc-eugénol et de BRILLIANT EverGlow Flow. Des décolorations peuvent survenir en cas de contact avec des bains de bouche cationiques ainsi qu'avec des révélateurs de plaque ou de la chlorhexidine.

Date d'issue
09-2018

Mode d'emploi — FR

Définition
BRILLIANT EverGlow Flow est un composite hybride, submicronique, radio-opaque et fluidifiable disponible en plusieurs teintes.

Composition
Méthacrylates
Verre dentaire
Silice amorphe silanisée
Oxyde de zinc

Données techniques
Conforme à la norme ISO 4049
Taille des particules des charges inorganiques 0,02-1,5 µm
Teneur en charges inorganiques, en volume: 37 %
Teneur en charges inorganiques, en poids : 60 %

Indications
BRILLIANT EverGlow Flow en teintes universelles et translucides est indiqué pour :
- Obturations directes des cavités de classe V (caries cervicales, érosion radiculaire, défauts cunéiformes)
- Obturation des cavités dans la région antérieure (classes III et IV)
- Obturation des petites cavités de toutes classes (sauf en cas de support d'occlusion)
- Le comblement des contre-dépouilles
- Le collage des restaurations composites et céramiques indirectes à condition qu'un ajustement précis et une perméabilité à la lumière soient possibles
- La réparation des restaurations composites directes et indirectes
- le scellement étendu de fissures
- le fond de cavité

BRILLIANT EverGlow Flow en teinte opaque est également indiqué pour :
- les corrections esthétiques (p. ex. écarts chromatiques)
- le masquage des zones foncées

Remarque : le masquage est contrôlé par l'épaisseur de la couche. Pour obtenir un rendu optimal, il est recommandé de limiter autant que possible l'épaisseur totale de la couche de teinte opaque et de la recouvrir avec des teintes universelles.

Contre-indications
Allergies connues aux composants de BRILLIANT EverGlow Flow. Impossibilité de maintenir le champ opératoire sec au cours de l'application et de la polymérisation. Mauvaise hygiène buccale du patient.

Effets indésirables
Il n'existe pas d'effets indésirables systémiques connus. Des cas isolés d'allergies de contact avec des produits possédant une composition similaire ont été reportés.

Interactions
Les agents contenant de l'eugénol peuvent gêner la polymérisation des composites. Il convient par conséquent d'éviter l'utilisation concomitante de ciments à l'oxyde de zinc-eugénol et de BRILLIANT EverGlow Flow. Des décolorations peuvent survenir en cas de contact avec des bains de bouche cationiques ainsi qu'avec des révélateurs de plaque ou de la chlorhexidine.

Date d'issue
09-2018

Instruzioni per l'uso — IT

Definizione
BRILLIANT EverGlow Flow è un composito radiopaco, submicronico, ibrido, fluido, disponibile in diversi colori.

Composizione
metacrilati
componente vetrosa
silice amorfa
ossido di zinco

Dati tecnici
Conforme alla norma ISO 4049
Range di dimensioni delle particelle di riempitivo inorganico: 0,02-1,5 µm
Percentuale di riempitivo inorganico in volume: 37%
Percentuale di riempitivo inorganico in peso: 60%

Indicazioni
BRILLIANT EverGlow Flow nei colori universali e nel colore Translucent è indicato per:
- Otturazioni dirette di cavità di classe V (carie cervicale, erosione radicolare, difetti cuneiformi)
- Otturazioni nella regione dei denti anteriori (classi III e IV)
- Piccole otturazioni di cavità di tutte le classi (non esposte a carichi occlusali)
- Scavo di sottosquadri
- Fissaggio adesivo di restauri indiretti in composito e ceramica, se sono presenti precisione di adattamento e permeabilità alla luce
- Riparazioni di restauri diretti e indiretti in composito
- Sigillatura estesa di solchi
- Sottofondo cavità

BRILLIANT EverGlow Flow nel colore opaco è indicato anche per:
- Correzioni estetiche (ad esempio discromie)
- Mascheramento di zone scure

Nota: la capacità di mascheratura viene controllata dallo spessore dello strato. Per ottenere un effetto mimetico ottimale, si consiglia di mantenere lo spessore totale degli strati di opaco il più sottile possibile e di coprirli con colori universali.

Controindicazioni
In caso di ipersensibilità ai componenti di BRILLIANT EverGlow Flow. Impossibilità di mantenere asciutto il campo operatorio durante l'applicazione e la polimerizzazione. In pazienti con igiene orale insufficiente.

Effetti collaterali
Non sono noti effetti collaterali sistemici. Sono stati descritti casi isolati di allergie da contatto con prodotti di composizione simile.

Interazioni
I materiali contenenti eugenolo possono interferire con la polimerizzazione dei compositi. Pertanto deve essere evitato l'uso di cementi all'ossido di zinco-eugenolo in combinazione con BRILLIANT EverGlow Flow. Il contatto con coloranti cationici, rivelatori di placca o clorexidina può causare discolorazioni.

Applicazione
Detersione e isolamento del dente
Detergere il dente da restaurare e i denti adiacenti. Scegliere il colore e creare un campo operatorio asciutto.

Preparazione della cavità
Nella preparazione della cavità procedere in modo conservativo tale da preservare il più possibile la sostanza dentale, secondo i principi della "tecnica di restauro adesiva". Nella regione anteriore, ridurre i margini di smalto; nella regione posteriore, bisellare leggermente o arrotondare solo i bordi di smalto appuntiti. Preparare le cavità di classe V a fresa.

Matrice / cunei intermedi
Quando si lavora nella regione prossimale, applicare una matrice sottile. Fissare la matrice con cunei intermediari.

Protezione della polpa
In prossimità della polpa applicare un adeguato sottofondo protettivo. Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante del prodotto.

Applicazione dell'adesivo
Applicare l'adesivo (ad esempio ONE COAT 7 UNIVERSAL). Seguire le istruzioni per l'uso del fabbricante del prodotto.

Applicazione di BRILLIANT EverGlow Flow
Applicare o inserire direttamente con la cannula di applicazione e/o distribuire con un strumento adatto.
BRILLIANT EverGlow Flow è disponibile con due diverse dimensioni dell'ago applicatore per una migliore scelta di utilizzo.

Polimerizzazione
Polimerizzare BRILLIANT EverGlow Flow con la luce blu di una lampada fotopolimerizzante (430-490 nm).

Spessore massimo dello strato e tempi di polimerizzazione:

Colore	Spessore strato	800 mW/cm² 1600 mW/cm² Tempo di esposizione
Colori universali Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3.5/B3, A4/C4	1,5 mm	20 s
Colore translucido Translucent	1,5 mm	20 s
Colore opaco Opaque A2	1 mm	20 s

Nota: BRILLIANT EverGlow Flow deve essere fotopolimerizzato strato per strato. Non rimuovere lo strato di inibizione per l'adesione. Se l'esposizione è insufficiente, sussiste il rischio di una polimerizzazione insufficiente.
BRILLIANT EverGlow Flow è fotosensibile, quindi non deve essere esposto per lungo o a luce intensa, specialmente alla luce della lampada operatoria o alla luce solare prima della polimerizzazione.

Rifinitura
Usare strumenti diamantati a grana da grossa a fine (40 µm e 15 µm), passando con un movimento costante e utilizzando abbondante spray ad acqua.

Per una lucidatura ottimale si consigliano i gommini per composite COLTENE.

Misure di emergenza
In caso di contatto diretto con la mucosa orale, sciacquare con abbondante acqua. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua (per 10 min) e consultare un oculista.

Note
Vendita riservata agli odontoiatri e agli odontotecnici o su loro prescrizione. Tenere lontano dalla portata dei bambini! Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza.
Quando vengono utilizzate per restauri diretti, le cannule di applicazione devono essere considerate dispositivi monopaziente e usate, per motivi igienici, solo per un paziente. Richiudere le siringhe dopo l'uso. Per evitare che la siringa possa continuare a estrudere, tirare indietro il pistone.

Scadenza ed etichettatura
La data di scadenza e il numero

BRILLIANT EverGlow®

Dédiaussu sluoksnio storis ir kiekjėmo trukmė:

Atspalvis	Sluoksnio storis	Ekspozicijos trukmė
Universalūs atspalviai „Bleach", A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/D3, A4/C4	1,5 mm	20 sek. 10 sek.
Permatomas atspalvis „Translucent"	1,5 mm	20 sek. 10 sek.
Nepermatomas atspalvis „Opaque A2"	1,5 mm	20 sek. 10 sek.

Pastaba: „BRILLIANT EverGlow Flow" reikia kiekinti sluoksnis po sluoksnio. Inhibicijos sluoksnio negalima palaidoti dėl sutilimo. Nepakankamai apšvitintas kylančio polimerizacijos rizika. „BRILLIANT EverGlow Flow" yra jautrus šviesai ir priešingai jo negalima per ilgai laikyti intensyvioje šviesoje, ypač operacinėje ir (arba) kavitės šviesoje.

Baigiamieji darbai

Naudokite stambius ir smulkius šlifavimo deimantinius instrumentus (40 µm ir 15 µm) naudodami tiesinius braukiamosios judesius ir gausai purkšdami vandenį.

Siekiant geriausių galimybių rezultatų, rekomenduojama naudoti „COLTENE" poliravimo sistemas.

Priemonės nenumatytiems atvejams

Jyrkus tiesioginiam sąlytiui su burnos gleivine, tiesiog nuplaukite vandeniu. Jei gaminio patekę į akis, kruopščiai plaukite vandeniu (10 min.) ir kreipkitės į akių gydytoją.

Pastabos

Niekama tik odontologams ir odontologijos specialistams arba jų nuodymu. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje! Nenaudokite gaminio pasibaigus galiojimo laikui.

Atlikęti tiesiogines restauracijas aplikatoriaus adatos skirtos tik vienkartiniam naudojimui! Nelieskite, Baigę naudoti švirkštus užkimškite užkimšk. Kad nebūtų galimybės patraukite stūmoklį.

Saugojimo trukmė ir ženklinimas odontologams

Galiojimo laikas ir [illegible] numeris nurodyti ant indelio ir blisterinių pakuočių.

Laikymas

Laikymas: 4–23 °C

Neleidykite tiesioginės saulės šviesoje ar laikui šilumos laitinų.

Išleidimo data

09-2018

Kasutusjuhend ET

Kirjeldus

BRILLIANT EverGlow Flow on voolav nõrgendatud mahtsemendi suunamisega hüübrühkoompoodi, mis on saadaval erinevates värvitoonides.

Koostis

Metakrülaadid

Hambaklaas

Amorfne ränidioksiid

Tinkokuübi

Tehnilised andmed

Vastavuses standardiga ISO 4049

Anorgaanilise täiteosaline suurus varieeruvus: 0,02–1,5 µm

Anorgaanilise täiteosa sisaldus mahu järgi: 37%

Anorgaanilise täiteosa sisaldus kaalu järgi: 60%

Näidustused

BRILLIANT EverGlow Flow' universaalse ja läbipaistva värvitooni näidustused on järgmised:

- otsesed V klassi täidised (hambakaela kaares, hambapuese ersioonen, kõlkuõõnsed defektid)
- täidised anteriorsete hambapiirkonnas (III ja IV klass)
- igast klassist kavitettele vähesed täidised (okluusile koormuseta)
- esteetiline blokeerimine
- komposiit- ja keraamilise restoratsioonide adhesiivne pagulpäevane, kui sõltuvustõsiga ja valguse läbilaskvus on antud
- otsesite ja kaudsete komposiit-restoratsioonide remodeldamine
- fissuuride laiendustud sulgemine
- kavitettele vähesed täidised

BRILLIANT EverGlow' läbipaistmatu värvitooni täidesnõud näidustused on järgmised:

- kõrgendatud koormusega (nt värvihõlbud)
- tumedate alade katmine

Märkus: katvust juhitakse kihi paksusega. Optimaalse sulandumise saavutamiseks on soovitav teha kõik läbipaistvuse varivõtongu kihid võimaluslik ohukesed ning katta need uvivõrdsete varivõtondega.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus BRILLIANT EverGlow Flow' koostisosade suhtes. Aplitsiesrimise ja kõvastumise ajal ei ole võimalik tõsiste kõvastuva hoida. Halva niisuse hõigeenija patsiendid.

Kõrvaltoimed

Ülitundlikud süstemeesid kõrvaltoimeid ei ole. Ükskuhet juhtudel on sarnase koostisega toote puhul kirjeldatud kontaktallergia esinemist.

Koostoimed

Eugenoolil sisaldavad materjalid võivad takistada komposiitide kõvastumist. Tsinkosilikat-eugenoolil sisaldavate tsementide kasutamisel koos BRILLIANT EverGlow Flow'ga peab seetõttu vältima. Katsevoor sisaldavate suudlelaste, hambakaitsu eemaldajate või kloorheksidiinga kokku puutudes võivad tekkida värvimuutused.

Aplitsiesrimine

Puhastamine ja hamba isoleerimine

Puhastage taastatav hammas ja selle kõrval asuvad hambad. Valige värvitoon ning kuivatage tõõdal.

Augu ettevalmistamine

Koos adhesiivse restauratsioonitehnika põhimõtetega peab kasutama võtmeid, mis on kõva hambamatejali suhtes õrnad. Tõõdege vaaba servi ettevõtmiseks piirkonnas, posterioorses piirkonnas ainult tõõdege kergelt või omardage vaaba servi ettevõtmiseks. Valmistage V klassi kavitetedd ette tasapinnalise tõõtlusega.

Maatriks / hambasisese kiilud

Aproksimaalses piirkonnas tõõtaes kandke peale okluse maatriks. Fikseerige maatriks lõg kaudselt hambasisese kiilusega.

Pulbi kaitsmine

Pulbi lähedal asuvate piirkondades rakendage kohaseid meetmeid pulbi kaitseks. Järgige protseduuri kõigus tõõdu kasutusjuhendit.

Sideaine aplitsiesrimine

Aplitsiesrige sideainet (nt ONE COAT 7 UNIVERSAL). Järgige protseduuri kõigus tootja kasutusjuhendit.

BRILLIANT EverGlow Flow' aplitsiesrimine

Aplitsiesrige või sisestage otse aplitsiesrimisnõusse ja valvi kandke laiali sobiva instrumendiga.

BRILLIANT EverGlow Flow on saadaval kahes suuruses aplikatsioonil nõeltega , saavutamis kasutusjuhendi järgimisel.

Polimerisatsioon

BRILLIANT EverGlow Flow' kõvastamiseks kasutage polimeriseerimislambi sinist valgust (430–490 nm).

Kihi maksimaalne paksus ja kõvenemise ajad:

Värvitoon	Kõlb jaksus	800 mW/cm²	1600 mW/cm²
Universaalsed värvitoonid (Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, A4/C4	1,5 mm	20 s	10 s
Läbipaistev värvitoon Translucent	1,5 mm	20 s	10 s
Läbipaistmatu Opaque A2	1 mm	20 s	10 s

Hoiatus: BRILLIANT EverGlow Flow' läbipaistmatu värvitoon täiendavad näidustused on järgmised:

- kõrgendatud koormusega (nt värvihõlbud)
- tumedate alade katmine

Märkus: katvust juhitakse kihi paksusega. Optimaalse sulandumise saavutamiseks on soovitav teha kõik läbipaistvuse varivõtongu kihid võimaluslik ohukesed ning katta need uvivõrdsete varivõtondega.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus BRILLIANT EverGlow Flow' koostisosade suhtes. Aplitsiesrimise ja kõvastumise ajal ei ole võimalik tõsiste kõvastuva hoida. Halva niisuse hõigeenija patsiendid.

Kõrvaltoimed

Ülitundlikud süstemeesid kõrvaltoimeid ei ole. Ükskuhet juhtudel on sarnase koostisega toote puhul kirjeldatud kontaktallergia esinemist.

Koostoimed

Eugenoolil sisaldavad materjalid võivad takistada komposiitide kõvastumist. Tsinkosilikat-eugenoolil sisaldavate tsementide kasutamisel koos BRILLIANT EverGlow Flow'ga peab seetõttu vältima. Katsevoor sisaldavate suudlelaste, hambakaitsu eemaldajate või kloorheksidiinga kokku puutudes võivad tekkida värvimuutused.

Aplitsiesrimine

Puhastamine ja hamba isoleerimine

Puhastage taastatav hammas ja selle kõrval asuvad hambad. Valige värvitoon ning kuivatage tõõdal.

Augu ettevalmistamine

Koos adhesiivse restauratsioonitehnika põhimõtetega peab kasutama võtmeid, mis on kõva hambamatejali suhtes õrnad. Tõõdege vaaba servi ettevõtmiseks piirkonnas, posterioorses piirkonnas ainult tõõdege kergelt või omardage vaaba servi ettevõtmiseks. Valmistage V klassi kavitetedd ette tasapinnalise tõõtlusega.

Maatriks / hambasisese kiilud

Aproksimaalses piirkonnas tõõtaes kandke peale okluse maatriks. Fikseerige maatriks lõg kaudselt hambasisese kiilusega.

Pulbi kaitsmine

Pulbi lähedal asuvate piirkondades rakendage kohaseid meetmeid pulbi kaitseks. Järgige protseduuri kõigus tootja kasutusjuhendit.

BRILLIANT EverGlow®

Sideaine aplitsiesrimine

Aplitsiesrige sideainet (nt ONE COAT 7 UNIVERSAL). Järgige protseduuri kõigus tootja kasutusjuhendit.

BRILLIANT EverGlow Flow' aplitsiesrimine

Aplitsiesrige või sisestage otse aplitsiesrimisnõusse ja valvi kandke laiali sobiva instrumendiga.

BRILLIANT EverGlow Flow on saadaval kahes suuruses aplikatsioonil nõeltega , saavutamis kasutusjuhendi järgimisel.

Polimerisatsioon

BRILLIANT EverGlow Flow' kõvastamiseks kasutage polimeriseerimislambi sinist valgust (430–490 nm).

Kihi maksimaalne paksus ja kõvenemise ajad:

Värvitoon	Kõlb jaksus	800 mW/cm²	1600 mW/cm²
Universaalsed värvitoonid (Bleach, A1/B1, A2/B2, A3/D3, A3,5/B3, A4/C4	1,5 mm	20 s	10 s
Läbipaistev värvitoon Translucent	1,5 mm	20 s	10 s
Läbipaistmatu Opaque A2	1 mm	20 s	10 s

Hoiatus: BRILLIANT EverGlow Flow' läbipaistmatu värvitoon täiendavad näidustused on järgmised:

- kõrgendatud koormusega (nt värvihõlbud)
- tumedate alade katmine

Märkus: katvust juhitakse kihi paksusega. Optimaalse sulandumise saavutamiseks on soovitav teha kõik läbipaistvuse varivõtongu kihid võimaluslik ohukesed ning katta need uvivõrdsete varivõtondega.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus BRILLIANT EverGlow Flow' koostisosade suhtes. Aplitsiesrimise ja kõvastumise ajal ei ole võimalik tõsiste kõvastuva hoida. Halva niisuse hõigeenija patsiendid.

Kõrvaltoimed

Ülitundlikud süstemeesid kõrvaltoimeid ei ole. Ükskuhet juhtudel on sarnase koostisega toote puhul kirjeldatud kontaktallergia esinemist.

Koostoimed

Eugenoolil sisaldavad materjalid võivad takistada komposiitide kõvastumist. Tsinkosilikat-eugenoolil sisaldavate tsementide kasutamisel koos BRILLIANT EverGlow Flow'ga peab seetõttu vältima. Katsevoor sisaldavate suudlelaste, hambakaitsu eemaldajate või kloorheksidiinga kokku puutudes võivad tekkida värvimuutused.

Aplitsiesrimine

Puhastamine ja hamba isoleerimine

Puhastage taastatav hammas ja selle kõrval asuvad hambad. Valige värvitoon ning kuivatage tõõdal.

Augu ettevalmistamine

Koos adhesiivse restauratsioonitehnika põhimõtetega peab kasutama võtmeid, mis on kõva hambamatejali suhtes õrnad. Tõõdege vaaba servi ettevõtmiseks piirkonnas, posterioorses piirkonnas ainult tõõdege kergelt või omardage vaaba servi ettevõtmiseks. Valmistage V klassi kavitetedd ette tasapinnalise tõõtlusega.

Maatriks / hambasisese kiilud

Aproksimaalses piirkonnas tõõtaes kandke peale okluse maatriks. Fikseerige maatriks lõg kaudselt hambasisese kiilusega.

Pulbi kaitsmine

Pulbi lähedal asuvate piirkondades rakendage kohaseid meetmeid pulbi kaitseks. Järgige protseduuri kõigus tootja kasutusjuhendit.